

Таблица технических данных
для двухкомпонентных портативных установок
Touch'n Seal Foam Kit



	Стандартная формула		Пониженная плотность		Заливка в полости	
	FoamKit 200	FoamKit 600	FoamKit 300	FoamKit 1000	FoamKit 200 SR	FoamKit 600 SR
Квадратные метры, при толщине 2,5 см (м2)	19	56	28	93	-	-
Кубические метры (м3)	0,47	1,42	0,71	2,35	0,47	1,40
Плотность ППУ (кг/м3)	28 - 30		16 - 20		26 - 28	
Теплопроводность (Вт/мК)	0,025		0,025		0,025	
Предел прочности, МПа	0,21		н/д		0,21	
Время образования корки, сек	30 – 60				75 - 300	
Время возможной резки, мин	2 – 5					
Время полного высыхания	Около 1 часа					
Размерная стабильность (ASTM D-2126): 4,5 °C,2 недели, изменение объема (%) +70 °C,2 недели ,100%RH ,изменение объема (%)	-	0,88% 14%	н/д		н/д	
Количество закрытых пор (%)	Не менее 85%		Не более 10%		Не менее 91%	
Водное поглощение (ASTM D-2842) (%)	1,0 до 3,5% объема		н/д		1,0 до 3,5% объема	
Срок годности	12 месяцев					
Время использования, с момента первого применения	30 дней					
Вес, кг	17,2	2x24,5	19,4	2X27,2	17,2	2x24,5

Все данные основаны на лабораторных испытаниях и могут изменяться в зависимости от внешних условий и методики нанесения