

Foam KIT 600	Монтажная пена
Теплопроводность 0.025-0.031 Вт /м*К	Теплопроводность 0.030-0.051 Вт /м*К
Плотность от 28-30 кг/м3	Плотность до 8 -10 кг/м3
Время возможной резки 2-5 мин Время полного высыхания 1час	Время возможной резки 3-4 час Время полного высыхания 12 часа
Рабочий диапазон температур -129 до +120 С	Рабочий диапазон температур -5 до +90 С
Вторичное расширение - нет	в 5-6 раз
Водное поглощение от 1- 3.5 %	Водное поглощение 5-15%
Полимеризация – (полиол + изоцианат)	Полимеризация – влажность в воздухе
Профессиональный продукт. Можно использовать в ответственных конструкциях.	Только герметизация щелей и зазоров толщиной не более 20-30 мм.